

ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Wydanie 04/2025

WYMIARY

FORMAT		Small Plank	Small Tile	Square Tile
Szerokość	ISO 24342:2018-11	196 mm	329 mm	493 mm
Długość	ISO 24342:2018-11	1320 mm	659 mm	493 mm
Liczba paneli/opakowanie		7	7	8
m ² /opakowanie		1,811 m ²	1,518 m ²	1,944 m ²
Masa/opakowanie		13,75 kg	11,55 kg	14,77 kg

Całkowita masa/jednostkę powierzchn	EN ISO 23997:2012-02	7465 g/m ²
Grubość całkowita	ISO 24346:2006-10	4,5 mm
Warstwa górna	EN ISO 24340:2012-02	0,55 mm
Fugi		4-sided refined
Wykończenie		Protectonite®

BUDOWA PANELU



- 1 Lakier wierzchni
- 2 Warstwa użytkowa PCV
- 3 Warstwa dekoracyjna PCV
- 4 Warstwa impregnująca PCV
- 5 Włókno szklane
- 6 Warstwa środkowa PCV
- 7 Włókno szklane
- 8 Spodnia warstwa PCV

GWARANCJA PRODUCENTA

	METODA	PARAMETRY	WARTOŚCI WG STANDARDÓW	
Klasa użyteczności	EN ISO 10874 / EN ISO 10582:2018-01		Klasa	23 - 33 - 42*
Norma produktowa	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)			
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Jednostka notyfikowana	NB 2401 - CRET	DWU: patrz etykieta na końcu
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	paczki
Gwarancja	Użytek domowy	Patrz warunki gwarancji	Nie dotyczy	lat
	Użytek komercyjny	Patrz warunki gwarancji	10	

* Dotyczy wyłącznie montażu przez całkowite przyklejenie - nie dotyczy montażu na podkładzie

DANE OGOLNE

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOŚCI WG STANDARDÓW
Prostokątność i linia prosta	EN ISO 24342:2018-11		≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm
Warstwa użytkowa	EN ISO 10582:2018-01			Type 1
Odporność na uderzenia	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F			≥ 1600 mm
Odporność na zarysowania	EN 16094:2021-06			MSR-A1 MSR-B1
Kółka krzeseł biurowych	ISO 4918:2016-03	25 000 cykli		Brak rozwarstwienia, bez zakłóceń
Przesuwanie mebli	EN ISO 16581:2019-06	Noga 0,1 mm/32 kg		Bez widocznych uszkodzeń
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,1 mm	Uśredniona wartość pomiarów produkcyjnych: 0,05 mm
Odporność na zaplamienia	ISO 26987:2008-08			Bez zmian
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999:2021-11	6 godz. w temp. 80°C	≤ 0,25 %	Uśredniona wartość pomiarów produkcyjnych: ≤ 0,05 %
Łódkowanie	EN ISO 23999:2021-11		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Trwałość barw pod wpływem światła	ISO 105-B02:2014-09	Niebieska skala wzorcowa	Klasa ≥ 6	Klasa ≥ 6
Izolacja akustyczna	DIN EN ISO 717-2:2021-05	Redukcja odgłosu uderzenia	Klejenie do podłoża Na podkładzie Flex Pro	ΔL _w = 6 dB ΔL _w = 10 dB
Ogrzewanie podłogowe		Odpowiednie dla wszystkich standardowych systemów grzewczych zatopionych w wylewce. Ograniczenia w zastosowaniu z foliami grzewczymi i innymi alternatywami. Maksymalna temperatura styku ≤ 27°C. Zapoznaj się z dodatkową instrukcją.		

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOŚCI WG STANDARDÓW
EPD				
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09272
Emisja formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu	E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)	Poniżej granicy wykrywalności
Emisja TVOC w ciągu 28 dni	ISO 16000 part 9-6	AgBB wymów po 28 dniach $<1000 \mu\text{g/m}^3$		OK
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Oporność cieplna	EN 12667:2001-01	Bez podkładu		$0,01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Antystatyczność	EN 1815:2016-09			$\leq 2 \text{ kV}$
Antypoślizgowość	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
	EN 16165:2021 - Annex C (UKSRG)	Mokro		Niska możliwość poślizgu (PTV96 ≥ 36)
		Suchy		Niska możliwość poślizgu (PTV96 ≥ 36)
	UNE-EN 16165:2021 - Annex C	Suchy		PTV ₉₆ ≥ 56
Zawartość	Anexo Nacional A (ES)			NIEOBECNE
Substancje niebezpieczne	Metale ciężkie + ołów i kadm			NIEOBECNE
REACH	Rakotwórcze, mutagenne lub reprotoksyczne substancje klasy 1A i 1B			Zgodny
Zawartość z ponownego przetworzenia	Minimalna zawartość wtórnie przetworzonego PCV pochodzenia przedsprzedażowego wynosi 21%.			SCS-RC-20325

