


ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

Wydanie 02/2025

WYMIARY

FORMAT		Herringbone	Medium Plank	Medium Tile
Szerokość	EN 17539:2021-08	126 mm	209 mm	428 mm
Długość	EN 17539:2021-08	630 mm	1494 mm	856 mm
Liczba paneli/opakowanie		10	6	6
m ² /opakowanie		0,794 m ²	1,873 m ²	2,198 m ²
Masa/opakowanie		6,8 kg	15,5 kg	18,1 kg
Piło i wpust		Unizip	Uniclic-Uniclic	Uniclic-Uniclic
Całkowita masa/jednostkę powierzchni	EN ISO 23997:2012-02	8109 g/m ²		
Grubość całkowita	EN 17539:2021-08	6 mm (= 5 + 1 mm attached underlay)		
Wykończenie		Protectonite Plus [®]		
Fugi		Genuine		

BUDOWA PANELU



- Lakier wierzchni
- Warstwa użytkowa PCV
- 4 Warstwa dekoracyjna PCV
- 5 Warstwa miękkiego PCV
- 6-11 Rdzeń PCV z 2 włóknem szklanym
- 12 Podkład 1mm z usieciowanego polietylenu

GWARANCJA PRODUCENTA

	METODA	PARAMETRY		WARTOŚCI WG STANDARDÓW
Klasa użyteczności	EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05		Klasa	23 - 33
Norma produktowa	EN 16511:2023-05			
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Jednostka notyfikowana	NB 2401 - CRET	DWU: patrz etykieta na końcu paczki
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	
Gwarancja	Użytek domowy	Patrz warunki gwarancji		Dożywnia
	Użytek komercyjny	Patrz warunki gwarancji		5 lat - do 15 lat na wniosek

DANE OGOLNE

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOŚCI WG STANDARDÓW
Prostokątność i linia prosta	EN 17539:2021-08		$q_{max} \leq 0,20 \text{ mm} \mid s_{max} \leq 0,30 \text{ mm/m}$	$q_{max} \leq 0,20 \text{ mm} \mid s_{max} \leq 0,30 \text{ mm/m}$
Trwałość barw pod wpływem światła	EN ISO 105-B02:2014-08	Niebieska skala wzorcowa	Klasa ≥ 6	Klasa > 7
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999:2021-11	6 godz. w temp. 80°C	$\leq [0,15]\%$	$\leq [0,15]\%$
Łódkowanie	EN ISO 23999:2021-11		$\leq [2] \text{ mm}$	Uśredniona wartość pomiarów produkcyjnych: $\leq [1] \text{ mm}$
Oporność na ścieranie	ISO 24338:2022-03, Procedure B		$\geq 5000 \text{ cykli}$	Uśredniona wartość pomiarów produkcyjnych: $\geq 7000 \text{ cykli}$
Oporność na uderzenia	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F		$\geq 1600 \text{ mm}$	Uśredniona wartość pomiarów produkcyjnych: $\geq 1800 \text{ mm}$
Oporność na zarysowania	EN 16094:2021-06, method A and B		$\Delta R' \leq 1,5 (60^\circ)$	$\Delta R' < 1$
				MSR-B1
Kółka krzesel biurowych	EN ISO 4918:2021-03	25 000 cykli		Brak rozwarstwienia, bez zakłóceń
Przesuwanie mebli	EN ISO 16581:2019-06	Noga 0,1 mm/32 kg		Bez widocznych uszkodzeń
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1:2012-01		$\leq 0,2 \text{ mm}$	Uśredniona wartość pomiarów produkcyjnych: $\leq 0,05 \text{ mm}$
Oporność na zaplamienia	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Aceton - Kawa - Soda Kaustyczna - Woda utleniona - Pasta do butów		Klasa 5 (Bez zmian)
Pęcznienie	ISO 24336:2005-03		$\leq 18\%$	Brak pęcznienia
Siła połączeń zamków	ISO 24334:2019-07	Fmax długi bok	$\geq 1,0 \text{ kN/m}$	$\geq 1,0 \text{ kN/m}$
		Fmax krótki bok	$\geq 1,5 \text{ kN/m}$	$\geq 1,5 \text{ kN/m}$
Oporności na wodę	ISO 4760:2022-05	Jakościowa ocena poziomu spęcznienia dokonana po osuszeniu		Klasa 1 (Bez zmian)
		Wielkościowa ocena poziomu spęcznienia dokonana po osuszeniu		$\leq 0,02 \text{ mm}$
		Przeciek na łączeniu		Brak przecieku
		Redukcja odgłosu uderzenia		$\Delta L_w = 21 \text{ dB}$
Izolacja akustyczna	DIN EN ISO 717-2:2021-05			
Ogrzewanie podłogowe				

Odpowiednie dla wszystkich standardowych systemów grzewczych zatopionych w wyłewce. Ograniczenia w zastosowaniu z foliami grzewczymi i innymi alternatywami. Maksymalna temperatura styku $\leq 27^\circ\text{C}$. Zapoznaj się z dodatkową instrukcją.

ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

	METODA	PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOŚCI WG STANDARDÓW
EPD				
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-02828
Finnish Building Emission				M1: znikoma emisja, bezwonność
Emisja formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Proces produkcji bez dodawania formaldehydu	E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)	Poniżej granicy wykrywalności
Emisja TVOC w ciągu 28 dni	ISO 16000 part 9-6	AgBB wymów po 28 dniach $<1000 \text{ } \mu\text{g/m}^3$		$< 20 \text{ } \mu\text{g/m}^3$
Klasa reakcji na ogień	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Oporność cieplna	EN 12667:2001-01			$0,035 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Antypoślizgowość	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
	EN 16165:2021 Annex B			$\geq R9$
	BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRG)	Mokro		Niska możliwość poślizgu (PTV96 ≥ 36)
		Suchy		Niska możliwość poślizgu (PTV96 ≥ 36)
	UNE-EN 16165:2022 Annex C	Suchy		PTV ₉₆ ≥ 54
Zawartość	Anexo Nacional A (ES)			NIEOBECNE
Substancje niebezpieczne	Metale ciężkie + ołów i kadm			NIEOBECNE
REACH	Rakotwórcze, mutagenne lub reprotoksyczne substancje klasy 1A i 1B			Zgodny
Plastyfikator	Nie zawiera plastyfikatorów ftalanowych za wyjątkiem surowców pochodzących z recyklingu.			
Zawartość z ponownego przetworzenia	Minimalna zawartość wtórnie przetworzonego PCV pochodzenia przedsprzedażowego wynosi 22%.			SCS-RC-20324

